

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

GC EXAMIX NDS

ДЖИ СИ ЭКЗАМИКС

Поливинилсилоксановый слепочный материал в картриджах.

Поливинилсилоксановый слепочный материал нормальной вязкости (голубой), жидкотекучий (розовый) для изготовления двойных и многослойных слепков. Монофазный материал (пурпурный) специально приспособлен для изготовления монофазных слепков и обладает сбалансированным соотношением твердости и текучести. Все материалы Экзамикс обладают пространственной устойчивостью, высокой эластичностью, способностью восстанавливать форму после деформации. Прекрасная адгезия ко всем слепочным материалам семейства ДЖИ СИ Экзафлекс / Экзамикс. Тиксотропические и гидрофильные свойства позволяют с высочайшей точностью прояснять мельчайшие детали. Упаковка Экзамикс в картриджах позволяет получить однородную смесь без пузырьков воздуха.

Область применения

ПРИМЕНЕНИЕ	ТИП СЛЕПКА	ТИП СЛЕПОЧНОЙ ЛОЖКИ	ТИП МАТЕРИАЛА
СЛЕПОК ОТПРЕПАРИРОВАННОЙ ПОЛОСТИ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ВИНИРОВ, ВКЛАДОК, НАКЛАДОК	ДВУХСЛОЙНЫЙ СЛЕПОК	ПРИПАСОВОЧНАЯ ИЛИ СТАНДАРТНАЯ СЛЕПОЧНАЯ ЛОЖКА	ЭКЗАФЛЕКС ПАТТИ + ЭКЗАМИКС НОРМАЛЬНЫЙ ИЛИ ЖИДКОТЕКУЧИЙ
СЛЕПОК ПРИ ПРЕПАРИРОВАНИИ ПОД КОРОНКИ И МОСТОВИДНЫЕ ПРОТЕЗЫ	МНОГОСЛОЙНЫЙ СЛЕПОК	СТАНДАРТНАЯ СЛЕПОЧНАЯ ЛОЖКА	ЭКЗАФЛЕКС ПАТТИ + ЭКЗАМИКС НОРМАЛЬНЫЙ ИЛИ ЖИДКОТЕКУЧИЙ
СЛЕПОК ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ЧАСТИЧНЫХ СЪЕМНЫХ ПРОТЕЗОВ	МНОГОСЛОЙНЫЙ СЛЕПОК	СТАНДАРТНАЯ СЛЕПОЧНАЯ ЛОЖКА	ЭКЗАФЛЕКС ПАТТИ + ЭКЗАМИКС ЖИДКОТЕКУЧИЙ ИЛИ НОРМАЛЬНЫЙ

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

ФИЗИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	ЭКЗАМИКС жидкотекучий	ЭКЗАМИКС нормальный	ЭКЗАМИКС МОНОФАЗА
МИНИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ	2' 30"	2' 00"	2' 00"
ВРЕМЯ ОТВЕРЖДЕНИЯ при 23° С	5 МИНУТ	4 МИНУТЫ	4 МИНУТЫ
ВРЕМЯ ОТВЕРЖДЕНИЯ В ПОЛОСТИ РТА	4 МИНУТЫ	4 МИНУТЫ	4 МИНУТЫ

ДЖИ СИ ЭКЗАМИКС В СОЧЕТАНИИ С ДРУГИМИ СЛЕПОЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ ДЖИ СИ

ТИП СЛЕПКА	ЭКЗАМИКС ЖИДКОТЕКУЧИЙ	ЭКЗАМИКС НОРМАЛЬНЫЙ	ЭКЗАМИКС МОНОФАЗА
ИЗГОТОВЛЕНИЕ СЛЕПКА В 2 ЭТАПА. ПРИМЕНЕНИЕ 2 МАТЕРИАЛОВ	1- ый СЛОЙ : ЭКЗАФЛЕКС ПАТТИ		
ИЗГОТОВЛЕНИЕ СЛЕПКА В 1 ЭТАП. ПРИМЕНЕНИЕ 2 МАТЕРИАЛОВ	1-ый СЛОЙ: ЭКЗАМИКС МОНОФАЗА	1-ый СЛОЙ : ЭКЗАФЛЕКС ПАТТИ	2-ой СЛОЙ: ЭКЗАМИКС ЖИДКОТЕКУЧИЙ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ СЛЕПКА В 1 ЭТАП. ПРИМЕНЕНИЕ 1 МАТЕРИАЛА			ЭКЗАМИКС МОНОФАЗА

ЭТАПЫ РАБОТЫ.

1. Перед работой с ЭКЗАМИКС / ЭКЗАФЛЕКС тщательно вымыть руки (или надеть полиэтиленовые перчатки).
2. Надеть на картридж наконечник для смешивания и установить картридж в ДЖИ СИ Диспенсер НДС.
3. Распределить замешанный материал в слепочную ложку или на ранее изготовленный базовый слой из ЭКЗАФЛЕКС ПАТТИ / ЭКЗАМИКС МОНОФАЗА и ввести ложку в полость рта.
4. Не ранее, чем через 4 минуты вывести изо рта.
5. Оценить слепок, удалить излишки материала.
6. Слепок может быть очищен и продезинфицирован в течение 20 минут 2,5% или 3,4% растворе глютаральдегида.

ПРИМЕЧАНИЕ!

1. При работе с ЭКЗАМИКС нужно избегать контакта с материалами и веществами, которые могут повлиять на отверждение.
 - Катализаторы силиконовых материалов
 - Полисульфидные слепочные материалы
 - Эвгенол содержащие материалы
2. Хранить картриджи с ЭКЗАМИКС базой и катализатором плотно закрытыми.
3. Хранить в прохладном сухом месте.
4. Не применять ЭКЗАМИКС у пациентов с аллергическими реакциями на СИЛИКОНОВЫЕ материалы.
5. Избегать попадания замешанных силиконовых материалов на ткани (одежду), т.к. они трудно удаляются.